


Woodura Planks 3.0**STENINGE 3.0 M**Tipo de madera
RobleClasificación
BlendAcabado
Pro mate laqueadoColor
Misty WhiteDiseño
TablaResistencia al agua
Alta

El suelo de madera endurecida Steninge es un espectacular suelo con acabado laca mate de estética limpia. El tono Misty White es una elección popular y la clasificación Blend, que incluye algunas variaciones de color, le añade carácter. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios de tránsito intenso, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o la entrada de tu casa. El acabado laca mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.

**Especificación****GENERAL**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Tipo de suelo | Madera endurecida |
| Tipo de madera | Roble |
| Clasificación | Blend |
| Acabado | Pro mate laqueado |
| Color | Misty White |
| Claro/oscuro | Claro |
| Diseño | Tabla |
| Sistema de bloqueo | Välinge 5G® Dry™ |
| Núcleo | HDF |

MEDIDAS

| | |
|--------------------------------|---------|
| Formato | M |
| Ancho | 151 mm |
| Largo | 2000 mm |
| Alto | 9 mm |
| Espesor de la capa de desgaste | 0,6 mm |

EMBALAJE

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cantidad por caja | 7 |
| m ² / caja | 2,1 m ² |
| m ² por palet | 95,13 m ² |
| Peso por m ² | 9 kg |
| Peso por caja | 19,1 kg |

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

| | |
|---|-----------------------------------|
| Compatible con calefacción por suelo radiante | Sí |
| Resistencia al agua | Alta |
| Resistencia al fuego (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Conductividad termica (EN 12664) | 0,12 W/(m*K) |
| Resistencia termica (EN 12667) | 0,075 (m ² x K)/W |
| Emision de formaldehid (EN 717-1) | emision de formaldehide |
| Clasificación de dureza (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Resistencia al impacto (EN 14354) | EC3 |
| Espesor de hinchazon (EN 14354) | hinchazon de espesor |
| Resistencia al desgaste (EN 14354) | > 6000 ciclos |
| Resistencia al deslizamiento (CEN/TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix (FSC-C140725) |
| SundaHus | Evaluado por SundaHus |
| Svanen | Sí (3029 0021) |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| Marcado CE | Sí |
| garantía limitada (entorno publico) | 10 años |
| garantía limitada (entorno domestico) | Limited Lifetime Warranty |
| nivel de uso domestico (EN ISO 10874) | nivel de uso residencial clase 23 |
| nivel de uso comercial (EN ISO 10874) | nivel de uso comercial (clase 33) |



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.