

Woodura Planks 3.0

SKOGEN 3.0 S



Skogen är ett tidlöst, mattlackat härdat trägolv designat i Skandinavien. Den helt naturliga nyansen gör golvet mångsidigt och Blend-sorteringen, som kännetecknas av mindre variationer i nyans och struktur, bidrar till att ge golvet karaktär. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek och är extremt slitagetålig och idealisk för livliga utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller på de ställen i hemmet där golvet behöver klara lite extra. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.



Specifikation

ALLMÄNT

| | |
|--------------|------------------|
| Golvtyp | Härdat trägolv |
| Träslag | Ek |
| Sortering | Blend |
| Ytbehandling | Pro mattlack |
| Infärgning | Natural |
| Ljust/Mörkt | Halvmörkt |
| Mönster | Plank |
| Låssystem | Välinge 5G® Dry™ |
| Kärna | HDF |

MÅTT

| | |
|-----------------------|---------|
| Format | S |
| Bredd | 151 mm |
| Längd | 1170 mm |
| Tjocklek | 9 mm |
| Slitskiktets tjocklek | 0,6 mm |

PAKETERING

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Antal i förpackning | 9 |
| m ² per förpackning | 1,6 m ² |
| m ² per pall | 55,65 m ² |
| Vikt per m ² | 9 kg |
| Vikt per förpackning | 14,3 kg |

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

| | |
|---|--|
| Tål golvärme | Ja |
| Vattentålighet | Hög |
| Brandmotstånd (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Värmeledningsförmåga (EN 12664) | 0,12 W/(m*K) |
| Termisk resistans (EN 12667) | 0,075 (m2 x K)/W |
| Emission av formaldehyd (EN 717-1) | E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm) |
| Brinellhårdhet (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Slaghållfasthet (EN 14354) | EC3 |
| Svällning höjd (EN 14354) | <10% (5% typvärde) |
| Slitstyrka (EN 14354) | > 6000 cykler |
| Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix |
| SundaHus | Bedömd av SundaHus |
| Svanen | Ja (3029 0021) |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| CE-märkt | Ja |
| Garanti (Offentlig miljö) | 30 år |
| Garanti (Hemmiljö) | 30 år |
| Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874) | Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23) |
| Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874) | Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33) |



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.