

# Woodura Planks 3.0

## GRYTET 3.0 XL



Ein Hotel, Büro, Geschäft oder Zuhause, wo Sie eine große Wirkung erzielen möchten. Das satte Holzgefühl, das durch die kontrastierenden Grautöne entsteht, verleiht dem Raum Textur und schafft die perfekte Balance zwischen gemütlicher Wärme und moderner Kühle.



### Spezifikation

**ALLGEMEIN**

Bodenart	<b>Gehärtetes Holz</b>
Holzart	<b>Eiche</b>
Sortierung	<b>Nature</b>
Oberflächenbehandlung	<b>Pro matt lackiert</b>
Färbung	<b>Contrast Vapor</b>
Hell/Dunkel	<b>Hell</b>
Muster	<b>Brett</b>
Verbindungssystem	<b>Välinge 5G® Dry™</b>
Kern	<b>HDF</b>

**ABMESSUNGEN**

Format	<b>XL</b>
Breite	<b>206 mm</b>
Länge	<b>2200 mm</b>
Höhe	<b>11 mm</b>
Dicke der Nuttschicht	<b>0,6 mm</b>

**PAKET**

Menge in Packung	<b>4 St</b>
m <sup>2</sup> pro Box	<b>1,81 m<sup>2</sup></b>
m <sup>2</sup> pro Palette	<b>87 m<sup>2</sup></b>
Gewicht pro m <sup>2</sup>	<b>11 kg</b>
Gewicht pro Packung	<b>20 kg</b>

**KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.**

Für Fußbodenheizung geeignet	<b>Ja</b>
Wasserfestigkeit	<b>Hoch</b>
Feuerbeständigkeit (EN 13501)	<b>Cfl-S1</b>
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	<b>0,16 W/(m*K)</b>
Wärmewiderstand (EN 12667)	<b>0,07 m<sup>2</sup>K/W</b>
Formaldehydemission (EN 717-1)	<b>Formaldehydemission. E1 &lt;= 0,1 ppm (typischer Wert &lt;= 0,05 ppm)</b>
Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)	<b>10 HB (average value)</b>
Schlagfestigkeit (EN 14354)	<b>EC3</b>
Dickenschwellung (EN 14354)	<b>&lt;10 % (5 % typisch)</b>
Verschleißfestigkeit (EN 14354)	<b>&gt; 6000 Zyklen</b>
Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676)	<b>40</b>
FSC	<b>FSC-Mix</b>
SundaHus	<b>Bewertet durch SundaHus</b>
Schwan (schwed. Umweltsiegel)	<b>Ja (3029 0021)</b>
Greenguard Gold	<b>Greenguard Gold Certified</b>
A+	<b>Yes</b>
M1	<b>Yes</b>
CE-Kennzeichnung	<b>Ja</b>
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	<b>10 Jahre</b>
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	<b>Limited Lifetime Warranty</b>
Nutzungslevel im Haus (EN ISO 10874)	<b>Nutzungslevel Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 23)</b>
Grad der kommerziellen Nutzung (EN ISO 10874)	<b>Grad der kommerziellen Nutzung (Klasse 33)</b>



woodura®

**Bjelin** bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [bjelin.com](http://bjelin.com).