BJELIN

Woodura Planks 3.0

LINDBY 3.0 XXL













Type de bois Chêne

Finition Vernis mat brossé

Motif

Lindby est un magnifique revêtement de sol en bois densifié verni brossé. La nuance riche Shadow Brown est mise en valeur par les variations de couleur naturelles de la catégorie Nature. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce sol présente une surface vernie brossée offrant un toucher bois naturel, comparable à celui des sols huilés, mais plus facile à nettoyer et à entretenir. Nous recommandons les surfaces vernies brossées pour toutes les pièces.



Spécification

G			

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Nature
Finition	Vernis mat brossé
Teinte	Shadow Brown
Clair/foncé	Foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF
Micro-chanfrein	4 sided

DIMENSIONS

Format	XXL
Largeur	271 mm
Longueur	2378 mm
Épaisseur	11,3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	3 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1,9 m²
m² par palette	93 m²
Poids par m²	11 kg
Poids par paquet	22 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-s1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Dureté Brinell (EN 1534)	8 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 1000 révolutions
FSC	FSC Mix
SundaHus	Évalué par SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classue d'usage domestique (EN ISO 10874)	Classe d'usage générale (Classe 22)













woodura®



Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

