

Woodura Planks 3.0

GRYT 3.0 M

Träslag
EkSortering
BlendYtbehandling
Borstad mattlackVattentålighet
Hög

Rum där du vill ha en naturlig träkänsla och oändliga inredningsmöjligheter. Den naturliga nyansen ger ett utsökt intryck av nysågat virke och förmedlar en genuin känsla av natur.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Blend
Ytbehandling	Borstad mattlack
Infärgning	Natural
Ljust/Mörkt	Halvmörkt
Mönster	Plank
Låssystem	5G Dry®
Kärna	HDF
Mikrobevel	long- and short side

MÅTT

Format	M
Bredd	151 mm
Längd	2030 mm
Tjocklek	9 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	7
m² per förpackning	2,149 m²
m² per pall	95,13 m²
Vikt per m²	9 kg
Vikt per förpackning	20 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-S1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m²K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m²K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinellhårdhet (EN 1534)	8 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 1000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: 65
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, scanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.