

Woodura Planks 3.0

DYVIK 3.0 M

Träslag
EkSortering
BlendYtbehandling
Borstad mattlackVattentålighet
Hög

Rum där du vill skapa djup och personlighet. Terra Brown passar utmärkt i klassisk inredning där golvet får spela en central roll.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Blend
Ytbehandling	Borstad mattlack
Infärgning	Terra Brown
Ljust/Mörkt	Mörkt
Mönster	Plank
Låssystem	5G Dry®
Kärna	HDF
Mikrobevel	long- and short side

MÅTT

Format	M
Bredd	151 mm
Längd	2030 mm
Tjocklek	9 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	7
m² per förpackning	2,149 m²
m² per pall	95,13 m²
Vikt per m²	9 kg
Vikt per förpackning	20 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-S1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m²K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m²K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinellhårdhet (EN 1534)	8 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 1000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: 65
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.