

Woodura Planks 3.0

EKET 3.0 L



Träslag
Ek



Sortering
Nature



Ytbehandling
Borstad mattlack



Vattentålighet
Hög

Est rum där du vill ha en naturlig träkänsla och oändliga inredningsval. Nyansen Natural erbjuder en känsla av nysågat virke och framhäver en äkta naturkänsla i golven.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Nature
Ytbehandling	Borstad mattlack
Infärgning	Natural
Ljust/Mörkt	Medium Dark
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G Dry®
Kärna	HDF

MÅTT

Format	L
Bredd	180 mm
Längd	2030 mm
Tjocklek	9,2 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	7
m ² per förpackning	2,562 m ²
m ² per pall	92,232 m ²
Vikt per m ²	8,940 kg
Vikt per förpackning	23,06 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-S1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,075 (m ² x K)/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinellhårdhet (EN 1534)	8 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 1000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)

ÖVRIGT

Revision nr	1
-------------	---



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.