

Woodura Planks 3.0

NOSABY 3.0 XXL

Type de bois
ChêneChoix
SelectFinition
Verni pro matTeinte
HoneyMotif
LamesRésistance à l'eau
Élevée

Nosaby est un splendide revêtement de sol en bois densifié verni mat à l'aspect naturellement chaud. La couleur Honey confère à la pièce une atmosphère chaleureuse tandis que la catégorie Select lui donne un aspect épuré et harmonieux. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces très fréquentés, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi qu'aux zones à fort passage des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.



Spécification

GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Select
Finition	Verni pro mat
Teinte	Honey
Clair/foncé	Moyennement foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Vålinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

DIMENSIONS

Format	XXL
Largeur	271 mm
Longueur	2378 mm
Épaisseur	11,3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	3 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1,9 m²
m² par palette	93 m²
Poids par m²	11 kg
Poids par paquet	22 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-s1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,07 m²K/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	10 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 6000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Évalué par SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classe d'usage domestique (EN ISO 10874)	Classe résidentielle intense (Classe 23)
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	Classe commerciale intense (Classe 33)



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.